

3F-TECH Aromatic

3F-R1085

特性/应用：

- 耐水解佳
- 符合生物相容性
- 低温耐曲折性强
- 耐黄变性佳
- 户外运动用品
- 水上救生衣
- 医疗、电子用品

物性	单位	测试结果	测试方法
比重	--	1.12	ASTM D792
硬度	Shore A	85	ASTM D2240
抗张强度	kg/cm ²	warp: 463 / weft: 465	ASTM D412
300%模数	kg/cm ²	warp: 137 / weft: 108	ASTM D412
伸长率	%	warp: 616 / weft: 625	ASTM D412
撕裂强度	kg/cm	warp: 89 / weft: 87	ASTM D624 (Die C)
熔点	°C	150	
			--

· 以上数据与资讯仅提供作为参考用途，请勿将其视为唯一保证或依据。